



Technisches Datenblatt Nr.: **1372.7**

Produkt: POLYMAR® tarp FR

Artikel Nr.: 8255 5240

Beschichtung und Ausrüstung			
Beschichtungsart	PVC		
Ausrüstung	beidseitig lackiert, fungizid		
Brennverhalten	D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, EN 13501-1: B-s2-d0, NFP 92507: M2, GOST: G1, (blanc,beige)		
zu Brennverhalten	stets die Aktualität der FR-Zulassung prüfen		
Gesamtgewicht	580 g/m ²		DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	2200 / 2100 N/50 mm		DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuß	230 / 230 N		DIN 53363
Haftfestigkeit	15 N/cm		PA 09.03 (intern)
Kältebeständigkeit	-25 °C		DIN EN 1876-1
Wärmebeständigkeit	+70 °C		PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit	>6 Note, Value		DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit	keine Risse	100000 x	DIN 53359 A
Trägergewebe			
Material	PES		DIN EN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex		DIN EN ISO 2060
Bindung	L 1/1		

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.